



# PEGADURO® SUPERCAPA

Repello especial para esponjear en capa gruesa y delgada



**MÁS**  
QUE CUALQUIER OTRO  
DE SU SEGMENTO

Esponjeable  
Resistencia al descuelgue  
Resistencia al agrietamiento

## Hoja de especificaciones técnicas

Departamento de I+D+i  
Industrias Pegaduro S.A. de C.V.  
SOB® Repellos Alto Desempeño

### Propiedades en película de 3 mm

	0	1	2	3	4	5
Superficies de alta y media absorción	[Barra completa]					
Superficies de baja absorción	[Barra completa]					
Superficies de nula absorción	[Barra completa]					
Película de 1 a 10 mm	[Barra completa]					
Rayado con adición de grano	[Barra completa]					
Acabado esponjeado	[Barra completa]					
Uso en interiores	[Barra completa]					
Uso en exteriores	[Barra completa]					

### Descripción

Es un producto que sirve para hacer repellos o enjarres en capa delgada o gruesa, especial para lograr un perfecto acabado esponjeado en interiores y exteriores.

Te permite acabados de alta calidad a gran velocidad; por estar lubricado y ser antidescuelgue puedes regrearlo, extenderlo, hacer boquillas y esquinas sin que se escurra.

Tipo I: Grano como de azúcar.  
Tipo II: Grano como de sal de mar.

### Datos técnicos

Color	Blanco
Olor	Alcalino-Terreo
Presentación	Saco de 20 y 40 kg
Demanda de agua para manejo	225 ml/kg
Densidad aparente empacada	1,41 g/cm <sup>3</sup>
Densidad del producto fraguado	1,50 g/cm <sup>3</sup>
pH hidratado	11.5
Vida útil en recipiente una vez humectado	3 horas
Tiempo para pérdida de agua de manejo	12 minutos
Tiempo para flotar una vez cerrado	20 minutos
Resistencia a efecto cortante	0,8 Nw/mm <sup>2</sup>
Capacidad de adherencia en superficies con el 4% de absorción de agua	0,4 Nw/mm <sup>2</sup>
Transmitancia térmica	0,88 W/m·K

### Curado

Se recomienda curarlo con un rocío de agua al día siguiente de aplicado, para lograr su máximo desempeño.

### Norma NMX-C-420-ONNCCE-2003

Resistencia a la compresión ..... 5,5 Nw/mm<sup>2</sup>  
Resistencia a la tensión Pura (adherencia) ..... 0,4 Nw/mm<sup>2</sup>

### Tabla de rendimiento real de un saco de 20 kg

Grosor de película	m <sup>2</sup>
2 mm	6,5 - 7,0
3 mm	4,2 - 4,6
4 mm	3,2 - 3,5
5 mm	2,5 - 2,8
6 mm	2,0 - 2,3

Consejo útil: Recomendamos utilizar **Pegamento y Sellador Pegaduro®** para aumentar la capacidad del **Supercapa Pegaduro®**. Si se adiciona a un saco de 20 kg:

Litro	Puede utilizarse para:
1/4	Aplicarlo sobre concreto en interiores
1/2	Aplicarlo sobre concreto en exteriores
3/4	Aplicarlo sobre paneles de fibrocemento
1	Aplicarlo sobre paneles de yeso

INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. establece que los datos aquí presentes son solamente típicos y no garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y usos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no autoriza ninguna garantía o representación de cualquier tipo, expreso o implícito, y especialmente excluye cualquier GARANTIA DE COMERCIALIZACION Y DISPOSICION PARA PROPOSITOS PARTICULARES. Las ventas se hacen bajo el entendimiento de que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas la conformidad de nuestros productos o sus propósitos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no asume la responsabilidad de riesgos directos o consecuenciales que resulten del uso de nuestros productos, ni el uso de los mismos en forma infringente de patentes que ocurran por razones de los procesos usados por el consumidor. Si alguno de los productos enviados no es de conformidad, el comprador solamente podrá notificar a INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. del producto no conforme. Dicho aviso deberá ser dentro de los 14 días de entrega e INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. determinará si se reemplaza el producto o se reembolsa al precio de compra pagado. Ficha técnica puede cambiar. Versión Abril 2017.


## Preparación de la mezcla




1 Ponga en un recipiente de 4.5 a 4.8 L de agua limpia



2 Agregue un saco de 20 kg de **Supercapa Pegaduro®**




3 Mezcle bien hasta obtener una pasta homogénea, sin grumos




4 Repose la mezcla 10 minutos. Vuelva a batir y úsela. No adicione más agua.


## Modo de aplicarse




1 Con la parte lisa de la llana, extienda una capa de **Supercapa Pegaduro®**



2 Emparejar bien el material y dejar secar.



3 Extender una segunda mano de material hasta emparejar la superficie.



4 Cuando el material pierda brillo de agua, dar textura con esponja o flota húmeda, tallando suavemente en forma circular.

## LEED

Este producto cumple con los requerimientos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad de Ambiente Interior (IEQc4.2)

Supercapa I Pegaduro ayuda en la mejora de la calidad del ambiente, ya que reduce los contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañan el bienestar de trabajadores y usuarios, su contenido de VOC es cero.

Por sus lugares de producción este producto cumple los requisitos del crédito 5.1 de Materiales y Recursos (MRc5). Ver lugares de fabricación en [www.pegaduro.com](http://www.pegaduro.com)

Supercapa I Pegaduro incrementa la demanda y producción local, ya que se fabrica con productos que se extraen, procesan y fabrican en la región, disminuyendo el impacto ambiental generado por el transporte.

## Almacenaje

- El producto deberá ser almacenado en un lugar fresco y seco.
- Utilizar preferentemente antes de 1 año.

## Precauciones

- Evite el contacto con los ojos, si eso sucede, lávese con agua limpia en abundancia y acuda al médico.
- Si accidentalmente se ingiere, no provoque el vómito, tome un cuarto de litro de agua con una cucharada de vinagre o con el jugo de 4 limones.
- Lávese las manos después de manipularlo.
- No se deje al alcance de los niños.
- Evite inhalar el polvo.

## Recomendaciones

- Limpie muy bien la superficie donde aplicará ya que deberá estar libre de polvo, grasas y otras suciedades.
- Se recomienda lavar las herramientas y/o maquinarias con agua mientras el producto sigue fresco. Una vez endurecido se dificultará su eliminación.
- Las superficies de mortero o concreto deberán haber curado antes de aplicar el mortero.
- No aplicar con temperaturas menores a 5°C y mayores a 38°C.

# [www.pegaduro.com](http://www.pegaduro.com)

Visita nuestra herramienta web **SOLUCIONES PEGADURO®**

INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. establece que los datos aquí presentes son solamente típicos y no garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y usos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no autoriza ninguna garantía o representación de cualquier tipo, expreso o implícito, y especialmente excluye cualquier GARANTÍA DE COMERCIALIZACION Y DISPOSICIÓN PARA PROPOSITOS PARTICULARES. Las ventas se hacen bajo el entendimiento de que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas la conformidad de nuestros productos o sus propósitos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no asume la responsabilidad de riesgos directos o consecuenciales que resulten del uso de nuestros productos, ni el uso de los mismos en forma infringente de patentes que ocurran por razones de los procesos usados por el consumidor. Si alguno de los productos enviados no es de conformidad, el comprador solamente podrá notificar a INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. del producto no conforme. Dicho aviso deberá ser dentro de los 14 días de entrega e INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. determinará si se reemplaza el producto o se reembolsa al precio de compra pagado. Ficha técnica puede cambiar. Versión Abril 2017.