

FICHA TÉCNICA: CEMENTO GRIS EXTRA

El Cemento CPC 30R Extra está especialmente formulado para reducir la aparición de grietas por contracción plástica en el concreto expuesto a condiciones ambientales extremas, mejorar la consistencia de la mezcla, producir una mezcla más fácil de manejar y evitar el proceso de curado, un producto único en el mercado.

Aplicaciones

El Cemento CPC 30R Extra es especial para superficies expuestas como pavimentos y losas, se recomienda para usos estructurales de concreto armado o simple (como pisos, castillos, dalas, muros, zapatas, trabes, columnas) y/o de albañilería (zarpeos, afines, reparaciones, empastados).

Características

El Cemento CPC 30R Extra supera ampliamente las especificaciones de la norma mexicana NMX-C-414-ONNCCE correspondientes al cemento CPC 30R:

Especificaciones Mecánicas	Método de prueba	Resultado	Unidades	Condición del resultado
Resistencia a la compresión a 3 días	NMX-C-061	20	N/mm ²	Valor mínimo esperado
Resistencia a la compresión a 28 días	NMX-C-061	30	N/mm ²	Valor mínimo esperado
Especificaciones Físicas	Método de prueba	Resultado	Unidades	Condición del resultado
Tiempo de Fraguado Inicial	NMX-C-059	45	minutos	Valor mínimo esperado
Tiempo de Fraguado Final	NMX-C-059	600	minutos	Valor mínimo esperado
Expansión en autoclave	NMX-C-062	0.20	%	Valor máximo esperado



Aceros y Complementos Constructivos, S.A. de C.V.

Tels: (33) 3364 2537 / (33) 3364 2517. Independencia No. 1175 Col. Río Blanco, Zapopan, Jalisco C.P. 45134
Tels: (322) 221 1532 / (322) 221 1541. Carr. a Tepic No. 4764 Col. Guadalupe Victoria, Puerto Vallarta, Jalisco C.P. 48317

Tels: (33) 3607 0371 / (33) 3607 1802. Periférico Ote. No. 128 Col. Jalisco, Tonalá, Jalisco C.P. 44360
Of. de ventas Chiapas: (961) 121 1086, Of. de ventas León (477) 343 1213, Of. de ventas Querétaro (442) 484 8305