

Adhesivos PERDURA®



Contiene
Resina




Alta
Adherencia



Gran
Durabilidad



Rendimiento
Extraordinario



Consúltala
en línea



Pega Porcelánico Reforzado

Descripción

Adhesivo con resinas acrílicas, para colocar pisos porcelánicos, rectificados y mármol en interiores y exteriores con tráfico intenso.

Colores: Blanco y gris

Rendimiento: 2 a 3 m² por saco,
dependiendo en espesor aplicado.

Presentación: Saco de 20 kg



www.perdura.com.mx

Pega Porcelánico Reforzado

PERDURA®
PEGA PISOS • JUNTEADORES • ESTUCOS

vers. 210725

Descripción

Adhesivo especialmente diseñado para colocar pisos porcelánicos en interiores y exteriores para tráfico intenso. Contiene resinas acrílicas de alto desempeño que brinda una excelente durabilidad a la instalación. Debido a su formulación con gran adherencia, se puede utilizar para pegar losetas de alta, media y baja absorción de agua, así como la mayoría de piedras naturales. Ofrece mayor dureza y resistencia que los adhesivos comunes.

Preparación

Agregue aproximadamente 4 litros de agua limpia por cada saco de **PEGA PORCELÁNICO REFORZADO PERDURA** y mezcle energicamente para lograr una pasta espesa y uniforme que le permita trabajar adecuadamente. Déjese reposar aproximadamente de 8 a 10 minutos. Vuelva a mezclar sin agregar más agua y estará listo para su aplicación.

Aplicación

La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten una adecuada adherencia. Aplique el **PEGA PORCELÁNICO REFORZADO PERDURA** con la parte plana de una llana de tal forma que cubra toda la superficie a instalar (se recomienda 1 m²), con la parte dentada de la llana, ralle con una profundidad adecuada al tipo de loseta que va a usar. No ajuste las piezas después de 15 minutos de haberse instalado.

Secado

El secado mínimo es obtenido de 36 a 48 horas, dependiendo de la temperatura ambiente. El emboquillado deberá ser hecho 48 horas después de pegar las losetas. Utilice **JUNTEADORES PERDURA**.

Recomendaciones

1. Sea precavido con las superficies calientes y las corrientes de aire ya que estas acelerarán el fraguado del adhesivo y disminuirá considerablemente el tiempo abierto de trabajo.
2. No aplique capas superiores a 2 cm. Para estos casos nivele primero con un firme de cemento y arena. Si lo hace con el adhesivo corre el riesgo de que este se rompa.
3. No aplicar en temperaturas menores a 5°C, ni superiores a los 32°C.
4. Este adhesivo no se recomienda para pegar recubrimientos vidriados, tales como kolorines o venecianos de uso en albercas. Para estos recubrimientos utilice **PEGA VENECIANO PERDURA**.
5. No se recomienda para usar en superficies de madera, plásticos, vinil o metal.
6. Utilice llanas de dientes cuadrados, de preferencia 6 mm o más grandes, si va a instalar losetas mayores a 60 x 60 cm.
7. Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
8. Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación, misma que viene impresa en el envase.
9. Evite inhalar el polvo, use mascarilla al preparar este producto.

Rendimiento

De 2 a 3 m² por saco, dependiendo del espesor de la pasta aplicada, tamaño de loseta, prácticas de instalación y desnivel de la superficie a recubrir.

Almacenamiento

PEGA PORCELÁNICO REFORZADO PERDURA debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad provocan que se formen piedras afectando su desempeño. Evite que se moje mientras se encuentra almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración, el producto empieza a perder sus propiedades.

Datos técnicos

Característica	Valores	Unidades
Apariencia	Polvo granulado	--
Demanda de agua	21	%
Tiempo abierto respecto a NMX-C-420	16	minutos
Absorción de agua	10.6	%
Resistencia a la compresión a 28 días	21.41	N/mm ²
Resistencia a la tensión en condiciones estandar a 28 días	1.42	N/mm ²
Resistencia a la tensión en inmersión de agua a 28 días	1.81	N/mm ²
Densidad específica en polvo	1.338	g/cm ³

*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

Garantía

PEGA PORCELÁNICO REFORZADO PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que, para este producto, se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente. El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.



¡Advertencia! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.

Tel.: 33 3478 4600

Asesoría Técnica:

Guadalajara: 33 3478 4600

León: 477 707 1808 al 12

México: 55 9126 5200

Mérida: 999 946 4455 y 56

proyecta  **PERDURA**
Un sólido aliado para tu construcción

