

FICHA TÉCNICA: CEMENTO MORTERO

El Cemento Mortero producido por CEMEX satisface ampliamente las especificaciones de la Norma Mexicana NMX – C – 021 – ONNCCE

Aplicaciones

El mortero, conocido también como cemento de albañilería, es un cemento Portland mezclado con materiales inertes finamente molidos. Se compone de cemento, agua y arena, únicamente se incorpora en éste agregado fino, ausente de grava.

La aplicación del cemento mortero es variada, desde plantillas, superficies carreteras, acabados, zarpeados y para recubrir el ladrillo rojo horneado. Este producto no debe usarse en concreto estructural.

Características

Las características más importantes del cemento MORTERO son:

Especificaciones Físicas	Método de prueba	Unidades	Condición especificada en la norma respectiva	
Sanidad (expansión en autoclave)	NMX-C-062	%	1,0	Valor máximo esperado
Tiempo de Fraguado Inicial	NMX-C-059	minutos	90	Valor mínimo esperado
Tiempo de Fraguado Final	NMX-C-059	minutos	1080	Valor máximo esperado
Contenido de Aire	NMX-C-021	%	22	Valor máximo esperado
Retención de Agua	NMX-C-021	%	60	Valor mínimo esperado
Especificaciones Mecánicas	Método de prueba	Unidades	Condición especificada en la norma respectiva	
Resistencia a la compresión 7 días	NMX-C-061	N/mm ²	4,4	Valor mínimo esperado
Resistencia a la compresión 28 días	NMX-C-061	N/mm ²	7,8	Valor mínimo esperado



Aceros y Complementos Constructivos, S.A. de C.V.

Tels: (33) 3364 2537 / (33) 3364 2517. Independencia No. 1175 Col. Río Blanco, Zapopan, Jalisco C.P. 45134

Tels: (322) 221 1532 / (322) 221 1541. Carr. a Tepic No. 4764 Col. Guadalupe Victoria, Puerto Vallarta, Jalisco C.P. 48317

Tels: (33) 3607 0371 / (33) 3607 1802. Periférico Ote. No. 128 Col. Jalisco, Tonalá, Jalisco C.P. 44360

Of. de ventas Chiapas: (961) 121 1086, Of. de ventas León (477) 343 1213, Of. de ventas Querétaro (442) 484 8305